

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **07018210 A**

(43) Date of publication of application: **20.01.95**

(51) Int. Cl.

C09D 7/12
C01G 23/00
C09D 5/00
C09D 5/00
G02B 1/11
G02B 5/22
H01J 9/20

(21) Application number: **06081631**

(22) Date of filing: **20.04.94**

(30) Priority: **21.04.93 JP 05117931**

(71) Applicant: **ASAHI GLASS CO LTD**

(72) Inventor: **ABE KEISUKE**
SANADA YASUHIRO
KAWASATO TAKESHI
HIRATSUKA KAZUYA

(54) **COATING FLUID FOR FORMING COLORED THIN FILM, COLORED THIN FILM AND PRODUCTION THEREOF**

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the fluid which is excellent in heat stability and weatherability and, when applied to a cathode ray tube, can embody an improvement in contrast without destroying the balance among spectra

emitted by a phosphor since no absorption occurs at a specified visible light wavelength.

CONSTITUTION: The fluid contains a nitrogen-containing metal oxide, such as TiO_x ($1.02 < x < 2.0$) containing 0.1-30wt.% nitrogen. The film is produced by using this fluid.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-18210

(43) 公開日 平成7年(1995)1月20日

(51) Int.Cl. ³	識別記号	片内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 9 D 7/12	PSK			
C 0 1 G 23/00		Z		
C 0 9 D 5/00	PNV			
	PPM			
		7724-2K	G 0 2 B 1/10	A
		審査請求	未請求	請求項の数15 O L (全 7 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願平6-81631	(71) 出願人	000000044 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号
(22) 出願日	平成6年(1994)4月20日 J	(72) 発明者	阿部 啓介 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社中央研究所内
(31) 優先権主張番号	特願平5-117931	(72) 発明者	真田 恭宏 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社中央研究所内
(32) 優先日	平5(1993)4月21日	(72) 発明者	河里 健 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社中央研究所内
(33) 優先権主張国	日本 (J P)	(74) 代理人	弁理士 泉名 謙治
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 着色薄膜形成用塗布液、着色薄膜およびその製造方法

(57) 【要約】

【構成】窒素を0.1~30wt%含有するTiO₂、

(1.0 ≤ x < 2.0) などの窒素を含有する金属酸化物を含む着色薄膜形成用塗布液および該塗布液を用いた着色薄膜およびその製造方法。

【効果】熱安定性、耐候性に優れ、特定の可視光波長に吸収を生じないため、陰極線管に適用した場合、蛍光体の発するスペクトルのバランスを崩すことなくコントラストの向上を図れる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】窒素を含有する金属酸化物を含む着色薄膜形成用塗布液。

【請求項2】前記金属酸化物の金属は、Ti、Cr、Zr、Hf、Al、Si、Nb、TaおよびVからなる群から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする請求項1記載の着色薄膜形成用塗布液。

【請求項3】前記金属酸化物の金属は、Tiであることを特徴とする請求項1記載の着色薄膜形成用塗布液。

【請求項4】前記窒素を含有する金属酸化物は、窒素を0.1~30wt%含有するTiO_x (1.0 ≤ x < 2.0)であることを特徴とする請求項1記載の着色薄膜形成用塗布液。

【請求項5】前記塗布液は、Sn、In、Sb、Zn、AlおよびGaの群から選ばれる少なくとも1種の金属の化合物を含むことを特徴とする請求項1~4いずれか1項記載の着色薄膜形成用塗布液。

【請求項6】基体表面に請求項1~5いずれか1項記載の着色薄膜形成用塗布液を塗布した後、加熱および/または紫外線照射し基体表面に着色薄膜を形成することを特徴とする着色薄膜の製造方法。

【請求項7】窒素を含有する金属酸化物を含み、かつ、380nmから700nmの波長領域において透過率の低下が生じることを特徴とする着色薄膜。

【請求項8】前記金属酸化物の金属は、Ti、Cr、Zr、Hf、Al、Si、Nb、TaおよびVからなる群から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする請求項7記載の着色薄膜。

【請求項9】前記金属酸化物の金属は、Tiであることを特徴とする請求項7記載の着色薄膜。

【請求項10】前記窒素を含有する金属酸化物は、窒素を0.1~30wt%含有するTiO_x (1.0 ≤ x < 2.0)であることを特徴とする請求項7記載の着色薄膜。

【請求項11】前記着色薄膜は、Sn、In、Sb、Zn、AlおよびGaの群から選ばれる少なくとも1種の金属の化合物を含むことを特徴とする請求項7~10いずれか1項記載の着色薄膜。

【請求項12】基体上に形成される多層膜において、該多層膜のうちの少なくとも1層が、請求項7~11いずれか1項記載の着色薄膜であることを特徴とする多層膜。

【請求項13】前記多層膜は、基体側から、請求項7~11いずれか1項記載の着色薄膜、その上に該着色薄膜よりも低屈折率を有する膜が順次形成されたものであることを特徴とする多層膜。

【請求項14】請求項7~11いずれか1項記載の着色薄膜、請求項12記載の多層膜、または請求項13記載の多層膜が形成されたことを特徴とするガラス物品。

【請求項15】請求項7~11いずれか1項記載の着色

薄膜、請求項12記載の多層膜、または請求項13記載の多層膜が形成されたことを特徴とする陰極線管。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は陰極線管用パネル等に適用される着色薄膜形成用塗布液、該塗布液を用いて形成される着色薄膜、およびその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】帯電防止膜、着色薄膜、着色帯電防止膜、低反射帯電防止膜、着色低反射帯電防止膜のコーティング方法は従来より光学機器においてはいうまでもなく、民生用機器特にTV、コンピュータ端末の陰極線管(CRT)に関し多くの検討がなされてきた。

【0003】帯電防止に関しては、ブラウン管パネル表面を350℃程度に加熱してCVD法により酸化スズおよび酸化インジウム等の導電性酸化物層を設ける方法が提案されている(たとえば特開昭63-76247)。膜の着色に関しては、水溶性フタロシアニン化合物を用いる方法が提案されている(特開平1-27566

4)。帯電防止性能をもつ着色薄膜については、メチルバイオレットを用いた帯電防止膜の記述がある(特開平1-251545)。低反射性に関しては、ブラウン管表面に防眩効果をもたせるため表面に微細な凹凸を有するSiO₂層を付着させたり、フッ酸により表面をエッチングして凹凸を設ける等の方法が採られてきた(たとえば特開昭61-118931号)。

【0004】しかし、これらの方法は、外部光を散乱させるノングレア処理と呼ばれ、本質的に低反射層を設ける方法ではないため、反射率の低減には限界があり、またブラウン管等においては解像度を低下させる原因ともなっていた。

【0005】低反射帯電防止膜については、イオンプレーティング法による光学多層膜を設ける方法が記載されている(特開平3-93136)。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】上述の方法のうち、CVD法による帯電防止膜を付与させる手法は装置コストがかかることに加えてブラウン管表面を高温に加熱するためブラウン管内の蛍光体の脱落を生じたり、寸法精度が低下する等の問題があった。またこの場合通常400℃程度の高温を必要とし、低温で焼成した場合、充分低抵抗な膜が得られない欠点があった。

【0007】また上記着色薄膜に水溶性フタロシアニン化合物を用いる方法は、有機染料を用いるため耐熱性、耐候性に乏しく特定波長に吸収をもつため可視光全波長領域にわたっての均一な吸収を得ることが難しいという欠点を有している。

【0008】上記メチルバイオレットを含む帯電防止膜も同様な理由より耐熱性、耐候性に乏しく可視光全波長領域にわたっての均一な吸収を得ることが難しい。

【0009】またイオンブレーティングによる方法は工業的に安価とはいえず、また可視光波長領域にわたっての均一な吸収を得られないため、陰極線管に成膜したときコントラストの向上も望めない。

【0010】本発明は従来技術が有していた前述の欠点を解決し、低温熱処理が可能な着色薄膜、あるいは着色帯電防止膜、着色低反射帯電防止膜およびそれらの製造方法を新規に提供することを目的とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】本発明は、窒素を含有する金属酸化物を含む着色薄膜形成用塗布液を提供する。

【0012】本発明はまた、窒素を含有する金属酸化物を含み、かつ、380nmから700nmの波長領域において透過率の低下が生じることを特徴とする着色薄膜を提供する。

【0013】本発明はまた、基体上に形成される多層膜において、該多層膜のうちの少なくとも1層が、前記着色薄膜であることを特徴とする多層膜を提供する。

【0014】本発明の着色薄膜はディスプレイ用途に供されるガラス物品に好ましく用いられる。

【0015】ガラス物品としての陰極線管は近年コンピュータの端末表示等に使用される場合高解像度の要求とともにハイコントラストの要求も高まりつつある。しかしコントラストの向上を期してガラス自体の透過率を低下させた場合、ディスプレイの大型化に伴ってフェイスプレートの肉厚も厚くなっていることから、特に大型ディスプレイでは透過率の著しい低下が問題となる。

【0016】本発明ではガラス自体の透過率を下げることなくその表面に膜を形成してこの膜で光吸収を生じさせることによりコントラストの向上を図る。したがって、種々の肉厚をもつディスプレイ用ガラスパネルへの適用がきわめて容易にできる。

【0017】陰極線管の発光スペクトルは複数のスペクトルで構成されるが、発光スペクトルのバランスを崩さずにコントラストの向上を図るには、特定の光吸収を持つ着色薄膜よりも可視光領域にわたって均一の光吸収を持つ着色薄膜が好ましい。

【0018】このような観点より鋭意研究を行った結果、窒素を含有する金属酸化物（以下、窒素含有酸化物という）を含む着色薄膜を構成することにより、可視光領域、特に380nmから700nmの波長領域において均一な光吸収を可能とし上記の問題点を解決できた。

【0019】前記金属酸化物の金属としては、特に限定されないが、Ti、Cr、Zr、Hf、Al、Si、Nb、TaおよびVからなる群から選ばれる少なくとも1種であることが好ましい。特に、窒素を含有するTiの酸化物（以下、窒素化チタンという）が好ましい。

【0020】窒素化チタンの組成は限定されないが、窒素を0.1~30wt%含有するTiO_x（1.0≤x<2.0）であることが好ましい。x<1では屈折率が

1.9以下となり好ましくなく、また、x<2.0でなければ好ましい導電性が得られない。

【0021】また窒素元素を酸化物中で安定化させるために、短周期型周期表において示される3~11族元素、たとえば、V、Nb、Taなどの遷移金属元素を窒素化チタンに対して5.0重量%以下添加するのも好ましい。

【0022】本発明で用いる窒素化チタン粒子は還元処理した酸化チタンを用いることが好ましく、還元処理にはN₂、ガス、NH₃、ガス等を用いることができる。

【0023】本発明における窒素含有酸化物は、粒径が5~200μmであることが好ましい。ここでいう粒径とは、粒子の平均1次粒径をいう。これよりも小さい粒径の場合は、粒子の隠蔽力の点で着色性能が充分発現されず、また、これよりも大きい粒径の場合、表面の凹凸構造が大きくなり過ぎ、かつ、ヘーズが増加し好ましくない。

【0024】本発明に用いられるその他の窒素含有酸化物としては特に限定されないが、窒素を0.5~25wt%含有するCr₂O_{3-x}（0<x<3）、窒素を0.5~30重量%含有するZrO_x（1.0≤x<2）、窒素を0.1~35重量%含有するHfO_x（1.0≤x<2）、酸素を1~40重量%含有するAlN_x（0<x<1）、酸素を1~35重量%含有するSi₃N₄（0<x<1）、酸素を1~28重量%含有するNbN_x（0<x<1）、Ta₂N_x（0<x<1）、VN_x（0<x<1）等が挙げられる。

【0025】窒素を0.1~30重量%含有するTiO_x（1≤x<2）に関しては、これよりも含有される窒素量が少ないと、充分な着色度を得られず、かつこれよりも含有される量が多いと、赤みの色相が増加し、着色薄膜に適用した場合均一な光の吸収が得られず好ましくない。

【0026】これらの窒素含有酸化物のうちでTi、Crの窒素含有酸化物は黒色を呈しており、着色材として好適に使用できる。Zr、Hf、V、Ta、Nbの窒素含有酸化物は電気伝導率の点で導電成分、あるいは導電補助成分として優れている。Al、Siの窒素含有酸化物は、硬度が高く、膜中での膜補強成分として好適に使用できる。

【0027】さらに本発明ではこの着色薄膜にSn、In、Sb、Zn、Al、およびGaの群から選ばれる少なくとも1種の金属の酸化物を含有させることによりディスプレイのオン、オフ時に生起する静電気を抑える帯電防止性能も付与させ、埃等の付着を抑制することも可能とした。

【0028】さらには上記着色帯電防止膜上に当該被膜よりも低屈折率を有する膜を構成し、解像度を損なうことなく蛍光灯の映り込み等を抑制する低反射性能をも付与することも可能とした。

【0029】膜厚は、強度、着色性等から適宜決定され、膜厚が厚過ぎると種々の特性より好ましくないことから、 $0.5\mu\text{m}$ 以下がよい。

【0030】一般に、薄膜の光学的性能はその膜を構成する屈折率と膜厚で決定される。ここで一定の屈折率 n を有する基体上に屈折率 n を有する薄膜を付着させ、屈折率 n の媒質中より波長 λ の光が入射した場合のエネルギー反射率 R は光が膜中を通過する際の位相差を Δ とすると $\Delta = 4\pi n d / \lambda$ (d : 膜厚)であり、 $\Delta = (2m+1)\pi$ 、すなわち位相差 Δ が半波長の奇数倍のとき、極小値をとり、このとき、数1となる。

【0031】

【数1】

$$R = ((n^2 - n_s n_f) / (n^2 + n_s n_f))^2$$

【0032】無反射条件を満たすには、数1において、 $R=0$ とおき、数2が必要とされる。

【0033】

【数2】 $n = (n_s n_f)^{1/2}$

【0034】数2を2層構成に拡張した場合、数3となる。ただし、 n_1 は媒質側層、 n_2 は基体側層の屈折率である。

【0035】

【数3】 $n_1 n_2 = n_s n_f$

【0036】ここで $n_s = 1$ (空気)、 $n_f = 1.52$ (ガラス)を数3に適用した場合、 $n_1 / n_2 = 1.23$ となり、この場合、2層構成膜の最大の低反射性が得られる。勿論 $n_1 / n_2 = 1.23$ を満たさなくても、2層膜の屈折率がこれに近い値をとれる場合、低反射性が得られる。したがって、基体側に設ける高屈折率層と媒質側に設ける低屈折率層は両者の屈折率比ができるだけ1.23に近い値を選択するのが望ましい。

【0037】本発明において、所望の低反射膜を得るには、多層膜間の屈折率差と合わせて膜厚も重要な要素である。

【0038】反射防止性能を有する多層の低反射膜の構成としては、反射防止をしたい波長を λ として、基体側より高屈折率層および低屈折率層を光学厚み $\lambda/2$ および $\lambda/4$ で構成した低反射膜、基体側より中屈折率層、高屈折率層および低屈折率層を光学厚み $\lambda/4$ 、 $\lambda/2$ および $\lambda/4$ で順次形成した3層の低反射膜、基体側より低屈折率層、中屈折率層、高屈折率層および低屈折率層を光学厚み $\lambda/4$ 、 $\lambda/4$ 、 $\lambda/2$ および $\lambda/4$ で順次形成した4層の低反射膜等が典型的な例として知られている。

【0039】本発明で用いる酸化チタン粒子は還元処理した酸化チタンを用いる。還元処理には N_2 、ガス、 NH_3 、ガス等を使用できる。

【0040】酸化チタン自体導電性を有しているため、帯電防止膜を構成する場合、導電補助成分として機能する。

【0041】酸化チタンの被膜中における含有割合については、着色薄膜の場合1~90wt%が好ましく、これ以下の場合、着色性能が充分でなくこれ以上の場合膜の強度が低下し好ましくない。

【0042】着色帯電防止膜、着色低反射帯電防止膜の場合は、酸化チタンの被膜中における含有割合が1~80wt%であることが好ましい。酸化チタン量が少なすぎると着色性能が充分でなく、また多すぎると帯電防止能および膜の透過率が悪化し好ましくない。

【0043】本発明で用いる酸化物には、 Sb をドーブした SnO_2 、 ITO 、 Al をドーブした ZnO 、または Ga をドーブした ZnO などを使用できる。これらの酸化物は塗布液中に粒子として分散させて用いることもでき、また溶液として用いて基体上で酸化物化させることもできる。

【0044】これらの粒子の分散媒、分散法も特に限定されず、種々の溶媒および分散法が使用できる。好ましくは、水あるいはアルコール等の有機溶媒中に粒子を添加し、酸あるいはアルカリを添加し pH を調整し、コロイドボールミル、サンドミル、ホモジナイザー等の市販の粉砕器で分散させて得ることができる。

【0045】この場合、分散中の粒子の平均粒径は300nm以下となっていることが好ましい。溶液を用いる場合、キレート錯体のような有機化合物、硝酸塩のような無機化合物を用い上記の粒子を分散した液と混合して用いる。

【0046】溶液の基体への塗布方法は、スピンコート法、ディップ法、スプレー法、ロールコーター法、メニスカスコーター法等、種々考えられるが、特にスピンコート法は量産性、再現性に優れ、好ましく用いられる。かかる方法によって10nm~1 μm 程度の膜が形成可能である。

【0047】また、着色低反射帯電防止膜において低屈折率膜を構成する物質としてはケイ素化合物が屈折、膜強度の点より好ましく用いられる。ケイ素化合物としては、 $Si(OR)_m R_n$ ($m+n=4$ 、 $m=1\sim 4$ 、 $n=0\sim 3$ 、 $R=C_1\sim C_4$ のアルキル基)で示される化合物あるいは部分加水分解物を用いることが好ましいが、ケイフッ化水素酸、ホウ酸を含む水溶液に二酸化ケイ素粉末を飽和させてなる溶液より析出させてできるケイ素化合物も使用できる。

【0048】 $Si(OR)_m R_n$ で示される化合物あるいは部分加水分解物の着色帯電防止膜上への塗布方法としては、前述した方法と同様に種々の方法が好ましく用いられる。

【0049】本発明の着色薄膜は酸化チタンを含有するため、高屈折率を有し上記低屈折率膜との2層で構成した場合前述の低反射性能が容易に発現される。

【0050】本発明の着色薄膜には膜強度を向上させるため、上記溶液に前記 $Si(OR)_m R_n$ で示される化

合物（たとえば、シリコンエトキシド、シリコンメトキシド、シリコンイソプロポキシド、シリコンブトキシド等）あるいは部分加水分解物を添加してもよい。

【0051】本発明において、着色薄膜を形成する基体としては特に限定されるものではなく、目的に応じてソーダライムシリケートガラス、アルミノシリケートガラス、ホウケイ酸塩ガラス、リチウムアルミノシリケートガラス、石英ガラス等のガラス、鋼玉等の単結晶、マグネシア、サイアロン等の透光性セラミックス、ポリカーボネート等のプラスチックも使用できる。

【0052】

【作用】本発明の着色薄膜においては着色成分として窒素を含有してなる酸化チタンを用いるので着色性能に関して熱安定性、耐候性に優れている。

【0053】また、特定の可視光波長に吸収を生じないため陰極線管に適用した場合、陰極線管内の蛍光体の発するスペクトルのバランスを崩すことなくコントラストの向上を図れる。

【0054】全可視光領域における均一な吸収に起因して低反射特性も向上する。

【0055】さらには窒素を含有してなる酸化チタン自体も導電性を有しているため酸化窒化チタンも帯電防止能を発現させる成分として機能している。

【0056】

【実施例】以下に実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されない。得られた膜の評価結果は下記のように行った。

【0057】1) 透過率評価：日立製作所製スペクトロフォトメータU-3500により380nm、550nm、780nmの透過率を測定した。

【0058】2) ヘーズ評価：スガ試験機製直読ヘーズコンピュータにより膜自体のヘーズを測定した。

【0059】3) 導電性評価：着色帯電防止膜、低反射帯電防止膜について三菱油化製ハイレスタ抵抗測定器により相対湿度30%以下の雰囲気中で膜表面の表面抵抗値を測定した。

【0060】4) 耐擦傷性：1kg重の荷重下、消しゴムで膜表面を50回往復後、その表面の傷の付きを目視で判断した。評価基準は次の通りとした。○：傷が全く付かない、△：傷が多少付く、×：多くの傷が付くか剥離。

【0061】5) 鉛筆硬度：1kg重の荷重下、鉛筆で膜表面を走査し、その後目視により表面の傷の生じ始める鉛筆の硬度を膜の鉛筆硬度と判断した。

【0062】6) 視感反射率：着色低反射帯電防止膜についてGAMMA分光反射スペクトル測定器により膜の380nm～700nmの視感反射率を測定した。

【0063】実施例1

窒素を2wt%含有するTiO_x（1.0 ≤ x < 2.0）15gをあらかじめpH3.0に調整した水溶液8

5g中に添加してサンドミルで4時間粉碎して90℃で1時間加熱したのち、濃度10wt%に調整し、平均粒径90nmのゾルを得た（A液）。

【0064】Si(OEt)₄のエタノール溶液（酸化物換算で固形分20wt%）にSi(OEt)₄に対して水（pH3.0に調整した塩酸酸性水溶液）を8mol比で添加し、2時間攪拌した（B液）。

【0065】A液とB液を各酸化物換算で1.2wt%となるようにエタノールで希釈した後、A液：B液=2：3（重量比）となるように混合し、ブラウン管パネル表面に100rpmの回転速度で60秒間塗布し、その後160℃で30分間加熱し約100nmの厚さの膜を得た。

【0066】実施例2

Sbが8mol%ドーパされたSnO₂粉末（1次粒径10nm）15gを水85g中に添加してサンドミルで16時間粉碎して90℃で1時間加熱した後、濃度10wt%に調整し、平均粒径50nmのゾルを得た（C液）。

【0067】A液とB液とC液を各酸化物換算で1.2wt%となるようにエタノールで希釈した後、A液：B液：C液=3：2：5（重量比）となるように混合し、ブラウン管パネル表面に100rpmの回転速度で60秒間塗布し、その後160℃で30分間加熱し約90nmの厚さの膜を得た。

【0068】実施例3

実施例2におけるSbが8mol%ドーパされたSnO₂粉末をITO粉末（Sn/In=10/90mol比、1次粒径30nm）に変更し水85gをKOHであらかじめpH10.0に調整した水溶液に変更した以外は実施例2と同様に行い約80nmの膜厚の膜を得た。

【0069】実施例4

実施例2におけるSbが8mol%ドーパされたSnO₂粉末をAlが10mol%ドーパされたZnO粉末（1次粒径20nm）に変更した以外は実施例2と同様に行った。

【0070】実施例5

実施例4におけるAlが10mol%ドーパされたZnO粉末をGaが8mol%ドーパされたZnO粉末（1次粒径400Å）に変更した以外は実施例4と同様に行った。

【0071】実施例6

実施例2において160℃、30分の加熱処理を60℃、10分の加熱処理に変更し約100nmの厚さの膜を得た。この膜上にB液を酸化物換算で0.9wt%にエタノールで希釈した溶液を実施例2記載のスピンコート法で塗布し160℃で30分加熱処理し着色低反射帯電防止膜を得た。

【0072】実施例7

実施例6におけるSbが8mol%ドーパされたSnO

、粉末をITO粉末 ($\text{Sn}/\text{In}=10/90\text{mol}$ 比、1次粒径30nm)に変更し水85gをKOHであらかじめpH10.0に調整した水溶液に変更した以外は実施例6と同様に行った。

【0073】実施例8

実施例6において基体側第1層を構成する塗布溶液の混合比をA液:B液:C液=4:2:4(重量比)となるように変更した以外は実施例6と同様に行った。

【0074】実施例9

硝酸インジウムを酸化物換算で10wt%となるようにアセチルアセトンに溶解し130℃で1時間還流を行った(D液)。塩化第一スズをアセチルアセトンに酸化物換算で10wt%となるように溶解し135℃で2時間加熱還流を行った(E液)。D液とE液を各酸化物換算で1.2wt%となるようにエタノールで希釈した後、D液:E液=85:15(重量比)となるように混合した(F液)。

【0075】実施例7におけるC液をF液に変更し2層塗布後の焼成を370℃、6分に変更した以外は実施例7と同様に行った。

【0076】比較例1

*実施例1におけるA液をC液に変更した以外は実施例1と同様に行った。

【0077】比較例2

銅フタロシアニンブルー0.01gをB液20gに添加し酸化物換算で1.4wt%になるようにエタノールで希釈しブラウン管パネル表面に100rpmの回転速度で60秒間塗布しその後160℃で30分間加熱し膜を得た。

【0078】比較例3

比較例2で得た膜上にB液を0.9wt%となるようにエタノールで希釈した後、ブラウン管パネル表面に100rpmの回転速度で60秒間塗布しその後160℃で30分加熱した。

【0079】比較例4

実施例2におけるA液とB液とC液の混合比を、A液:B液:C液=9.5:0.25:0.25(重量比)となるように混合した以外は実施例2と同様に行った。

【0080】実施例1~9および比較例1~4において作成された膜の評価結果を表1に示す。

【0081】

*【表1】

	透過率の低下(%)			ヘーズ(%)	表面抵抗値(Ω/\square)	耐擦傷性	鉛筆硬度	視感反射率(%)
	380nm	550nm	780nm					
実施例1	8.4	8.4	8.3	0.1	—	○	7H	—
実施例2	6.7	6.7	6.5	0.1	1.0×10^9	○	7H	—
実施例3	6.7	6.7	6.5	0.1	1.0×10^9	○	7H	—
実施例4	6.4	6.5	6.4	0.1	3.0×10^9	○	6H	—
実施例5	6.5	6.3	6.6	0.1	4.0×10^9	○	6H	—
実施例6	6.3	6.3	6.4	0.1	7.0×10^9	○	6H	0.8
実施例7	6.4	6.4	6.3	0.1	2.0×10^9	○	7H	0.7
実施例8	8.1	8.0	8.1	0.1	3.0×10^9	○	6H	0.6
実施例9	6.3	6.2	6.2	0.1	5.0×10^7	○	9H	0.4
比較例1	0.1	0.3	0.1	0.1	7.0×10^9	○	7H	—
比較例2	1.2	3.5	7.9	0.1	—	○	7H	—
比較例3	1.2	3.4	7.8	0.1	—	○	7H	6.4
比較例4	10.1	10.3	10.2	0.9	6.0×10^{10}	×	2B	—

【0082】

【発明の効果】本発明の着色薄膜は、熱安定性、耐候性に優れるとともに、特定の可視光波長に吸収を生じないため、陰極線管に適用した場合、陰極線管内の蛍光体の発するスペクトルのバランスを崩すことなくコントラスト

トの向上を図れる。

【0083】また、本発明において用いる窒素を含有してなる酸化チタンは導電性を有しているため、本発明の着色薄膜は、帯電防止能も発現することができる。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

G 0 2 B 1/11

5/22

8507-2K

H 0 1 J 9/20

A 7250-5E

(72)発明者 平塚 和也

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地

旭硝子株式会社中央研究所内